(B) 日本国特許庁 (JP)

[®] 公表特許公報(A)

① 特許出願公表 昭57---500546

Mint. Cl.3 A 61 L 15/00 A 41 B 13/02 A 61 F 13/00

識別記号

庁内整理番号 6675-4C 7149-3B 7033---4 C

砂公表 昭和57年(1982)4月1日

部門(区分) 1(2) 審査請求 未請求

(全 5 頁)

60吸収性複合体

创特 竆 昭56-501802

@出 爢 昭56(1981)5月6日 8日翻訳文提出日 昭57(1982)1月11日

8国 際 出 願 PCT/US81/00601 **匈国際公開番号** WO 81/03274

80国際公開日 昭56(1981)11月26日 優先権主張 ②1980年5月12日③米国(US)

149215

明 エリツクセン・ポール・ハーバート アメリカ合衆国ニユー・ジャージー0890

3イースト・ブランズウイツク・フェア

ヴユー・アヴエニユー29

ヌグーイエン・ヘイン・ブ @祭 明

アメリカ合衆国ニュー・ジャージー0852

・オツコフスキー・ボグスロー

ライヴ5 の発

アメリカ合衆国ニユー・ジヤージー0888 4スポツツウツド・イースト・アヴエニ

0イースト・ウインドサー・アミー・ド

ユー 3

79発 明 オレイニツク・トーマス・アンドリユー アメリカ合衆国ニユー・ジヤージー0855

5ルーズヴエルト・フアーム・レイン31

包出 願 人 ジョンソン・エンド・ジョンソン

> アメリカ合衆国ニュー・ジャージー・ニ ユー・ブランズウイツク・ジョージ・ス トリート501

個代 人 弁理士 松井政広

外2名

创指 定 国 AU,BR,JP

1.3

Ø 🕸

- (a) アクリル酸又はメタクリル酸のアンモニウム塩 又はアルカリ金属塩を含む水器液を、成形した繊維 質基体に予め決めた周期的な模様状に施して、前記 水器散が前記の干め決めた模様状に配されて合有さ れる前記線維賀基体からなる第1の複合体を製造し; [b] 前配第1 Ø 複合体を十分左電磁放射器又は敬粒 子性イオン化放射線で照射して、アクリル酸又はメ メクリル酸の前配塩を水彫鋼性ポリマーに転換する。 ことからなる吸収性複合体の製造方法。
- 2. 請求の範囲第1項記載の方法であつて、前記塩がア ルカリ金属塩であるもの。
- 請求の範囲第2項配数の方法であつて、アルカリ金 異がナトリウムであるもの。
- 4. 請求の範囲第3項記載の方法であつて、酸がアクリ ル酸であるもの。
- 請求の範囲第1項配職の方法であつて、水路核が、 少量の、水屑性で多官能性のエチレン性不飽和化合物を 含有するもの。
- 4 請求の範囲第5項配載の方法であつて。前記化合物 がメテレン・ピス・アクリルアミド又はポリエチ レング リコール・ジアクリレートもしくはジメタクリレートで
- 7. 請求の範囲第1項記載の方法であつて、水溶液が少 堂の水腔性ポリマーを含むもの。

- 請求の範囲第1項をいし第7項のいずれか1項に配 戦の万法であつて、撤継質基体がセルロース系裁維を含
- 請求の範囲第8項記載の方法であつて、銀錐質基体 が、微鏡のゆるいパット、カーディングしたウェブ、エ アレイイングしたウエブ、紙。不能布、微布、又はメリ ヤス地であるもの。
- 10. 諸求の範囲第1項ないし第7項のいずれか1項に記 戦の万法であつて、電磁放射概又は微粒子性イオン化放 射線が加速された電子であるもの。
- 11. 請求の範囲第8項記載の方法であつて。電磁放射線 又は微粒子性イオン化放射器が加速された電子であるも
- 12. 請求の範囲第9項記載の方法であつて、電磁放射器 又は微粒子性イオン化放射級が加速された電子であるも
- 13. 龍水の範囲第1項ないし第7項のいずれか1項に記 戦の方法であつて、工程例で得られたものを乾燥する追 加工程を含むもの。
- 14. 時末の範囲第1項記載の方法で製造された嵌収性を 会体。

吸収性複合体

本発明は、照射により製造される級収性複合体に関する。

発明の背景

吸収性複合体 (absorbent composition) は、おむつ、 創傷用包帯 (wound dressings).生理製品、包帯、失業パッド (incontinent pads) などとして広く使用されている。過去10年位の間、所謂"超級収性(superabsorbent)" ポリマーを吸収性製品に包含させようとする研究がかなり行われて来た。超級収性ポリマーは、水と接触すると 影調するが水には溶けない製水性ポリマーであると一般 に考えられている。とのようなポリマーは、通常、素質 水中脱イオン水中で自重の何倍をも吸収する理論的容量 をもつている。

吸収性が知識ない性がリマーを使用する利点が明らかでもあたも拘らず、超級収性がリマーを含む商業的な扱収性がリマーを含む商業的な扱収性がリマーの可能性を役立たせることとは、程々の題由により困難であった。第1に、超級収性がリマーがかなり大きな質量で存在する場合、水性液体がそのポリマーに接触した時にその表面にゲルが形成され、しての残る部分に進するのをおくらせられるか、あるいは妨げられるよする。細かく分割した徴粒状の変なは、ポリマーを使用してこの問題を解決しようという飲みは、ポリマーを使用してこの問題を解決しょうという飲みは、

3

(a) アクリル酸又はメタクリル酸の塩を含む水溶液を、成形した(formed)機能質基体に予め決めた模様状に施して、前配溶液を前配の予め決めた模様状に配しがで含有する前配機能質基体からなる第1の複合体を製造する;
(b) 前配第1の複合体を十分な電磁放射線又は微粒子性イオン化放射線で照射して、アクリル酸又はメタクリル酸の前配塩を水影器性ポリマーに振換する。

先行技術

アサーソン (Assarsson) ほかが、米国特許第 3,901,256 号に、アクリル酸ナトリウムとアクリルアミドのコポリマーその他の種々のポリマーの水剤液をセルロース系繊維と混合し、続いて得られた混合物をイオン化放射級に当てることによつて吸収性用品を製造することを領示している。

不線布の製造に、結合剤として放射線硬化性ポリマーを使用することが開示されている。例えば、米国特許第3.878.019号(チャプマン (Chapman) ほかりでは、不線布が、皮膜形成性 (film-forming)ポリマーを微触質ウエブ基体に施した後、そのポリマーを微外線を用いて架橋させることによつて製造される。米国特許第4.091.140分(ハーモン (Harmon))では、連続したフイラメント状の放射線硬化性ポリマーが、不線布の結合剤として使用されている。類似の研示が、米国特許第4.146.417号(ドレリッヒ (Drelich) ほか)、第5.709.738号(ヴェテレル (Wetherell))、及び節

般粒体をしかるべき場所に固定するととが困難であるため、限られた成功しかもたらさなかつた。 ある場合には、超級収性ポリマーをフィルム I 皮膜) 状で吸収性製品に使用することが収みられた。しかし、このフィルムはそれを通る液体の通過に対し効果的な障壁として作用し、このことは、かかる物品は液体がそのフィルムを通過しなくてもよいような用途に適常当てられるという点でこのような材料の柔軟性を制約するものである。

発明の簡素な要約

本発明は、次の静工機からなる方法によつて製造される吸収性複合体を提供する:

5,265,527号(アデルマン(Adelman))に見出される。 パーカー(Parker)は、米国特許第3,770,490号に。 アクリル系モノマーに溶かしたアクリル系ポリマーの溶

被をイオン化放射線に当てることによつて被優を製造することを開示している。

米国特許第 3.0 9 C. 7 3 6 号(バシャウ(Bashaw) ほか)には、アタリル酸又はポリアタリル酸の塩の水溶液をイオン化放射額に当てることによる、不溶性の架積した製品の製造が開示されている。

レスタイノ (Restaine)は、米国等許第 5.7 6 4.5 0 2号に、アクリル歌ナトリウムの水溶散を高エネルギーイオン化放射銀で限射することにより、アクリル酸ナトリウムのポリマーを製造することを開示している。ファランガス (Phalangaa) の米国等許第 5.9 4 8.7 4 0 号、及びファランガス(Phalangaa) の米国等許第 4.0 2 4.0 4 0 号には、エテレン性不飽和モノマーと化学的な遊離基開始剤の水溶散を限射することにより、水溶性で実質的に線状の高分子量ポリマーを製造することが開示されている。 瞬示されたモノマーの中には、アクリル酸及びメタクリル酸の塩がある。

発明の詳細な記述

完全に又は部分的に中和されたアクリル酸又はメチクリル酸からなる塩の水溶液を本発明に使用する。 使用する塩はアンモニウム塩又はナトリウム塩もしくはカリウム塩のようなアルカリ金属塩であつてよい。 使用する中

和の程度は、いくつかの因子によつて個々の場合について変化し得る。例えば、好ましい高層散機度では、アクリル殴ナトリウムは中和の程度が約85%を避え始めると析出し始めるととがある。したがつて、約60~85%の中和度でアクリル殴ナトリウムを使用するのが好ましい。より層無性が高いアクリル酸な混合物は、より高い中和酸で使用することができる。

純粋なメタクリレート・ポリマーは照射で采摘しない。 したがつて、下に述べるように、メタクリル酸塩はアクリル酸塩との又は水溶性の果腐性モノマーとの混合物と してのみ使用される。

乾燥の必要性を減らすために、溶解度が許す限り機い溶液として塩を使用することが好ましい。したがつて、アクリル取ナトリウムは約40~45重量をまての機度で通常使用される。他の塩の最高機能は通例の実験によって容易に決定できる。

本発明の使用上好ましい水磨液は、アクリル酸ナトリ ウムの水磨液である。

他の材料をこの水格液に含ませてもよい。このような材料には、メテレン・ピス・アクリルアミドのような多官能性のエテレン性不整和化合物。及びテトラエテレングリコール・ジアクリレートもしくはジメタクリレートが含まれる。これらの材料は、乗機剤として使用される。こ

7

成形した繊維質若体に含ませてもよい。

水溶液は、プリント (printing),吹付け (epraying)、ノズルを通して洗しかける (flowing)、キス盤布 (kins coating)、含使 (saturating)等のような万法で、予め決めた模様状に複雑質芸体に施すことができる。

必要ならば水稻散を全体にわたる模様状に軟雑質基体へ施すことができ、その時水稻散は各個の場合に選まれるように微維質基体の一面を単に無布するのに十分な量だけだされてもよいし、あるいは微維質基体の厚みを透過するのに十分な量で用いることもできる。

級維質基体へ加えられる水溶液の食は、狭く制限されてはおらず、製品の最終用途のような妥因や類似の考慮

の多官能性モノマーは、少量で例えばアクリル酸塩(類) のモル数に対し1モルを未満の量で使用される。

水解性ポリマーを、例えば塩糖核のプリント (print) 特性又は吹付け (apray)特性を改善するために、粘変調整 剤として使用できる。実施例では、ポリビニルピロリドン、ヒドロキンエチルセルロース、及び磁位の材料が含 まれている。コロイド状ンリカ、チャントロープ剤を同 し目的に使用することができる。

散粉砕したフィラーをエキステンダーとして使用する とともできる。実施例では、タルク、クレー、珪そり土。 パーライト毎が含まれている。

少量の多価金属イオンを、イオン性架構させるために 塩に加えてもよい。カルンウム、マグネンウム及びアル ミニウムが例示される。

水稻液を予め挟めた模様状に、成形した繊維質基体の上へ施用する。繊維質基体は、繊維をゆるく成形したパット・カーディングもしくはエフ・レイイング(air-lay)したウェブ、薄葉紙(tiasue paper)、木綿カーゼのような緻布、メリヤス地、又は不破布でよい。「成形した」(formed)繊維質基体とは、その繊維質基体を用品の中に組み込むために、切断、接合、造形等が必要になることはあるが、ウェブ形成作業はさらに施す必要がないものを策味する。木材パルプ、レーヨン、木綿その他のセルロース系繊維のような吸収性繊維を繊維質基体に使用することが一般的に行ましい。しかし、他の種類の繊維を

8

事項に応じてむしろ広範囲に変化し得る。即ち、含長量(add-on)(固体基準で)は、銀維質基体の重さに対して1.9未満から1.0.0 ままで変化できる。

水溶液を繊維質基体に施した後。この材料に電磁放射 級又は徴粒子性イオン化放射線例えば加速電子。ガンマ 無等を限制して。アクリル撤塩及び/又はメタクリル隊 塩を水膨温性ポリマーに転換する。個々の場合に使用さ れる放射線量は、架構性モノマーの存在もしくは不存在。 ポリマーの望ましい重合度。望ましい来襲度などのよう た因子によつて多少変化する。一般に。第1の複合体を 約2メガラドを超える額量で、好ましくは約3メガラド を超える部量で照射するのが望ましい。特に、低級量で 用いる時は、塩水器液から酸素を除去する(磨液に量素 を通気 (bubbling) するととによつて) ととが望ましい。 級量の最大限は基体の劣化が始まるところであろう。セ ルロース系基体について、文献には、劣化が始まる鉄量 はガンマ報を用いた時約6メガラドであると報告されて いる。他の種類の放射額も、経控同じ級量で劣化を生ぜ しめるととが予想される。

照射の後、水分を除くために、例えば複合体を一選の乾袋槽 (cane)を通したり、強制通風炉を使用したり、宏外銀ランプを使用したりなどの手段により乾燥してもよ

次の実施例は本発明の実施を説明するものである。 実施例 1 B5 多中和したアクリル酸ナトリウムの水溶液を、50 多のアクリル酸水溶液に 50 多の水酸化ナトリウム水溶液を出約 6 まで混合して調製する。生じた溶液には約43 多の固体分が含まれている。溶液から酸素を飲去するために、銀素ガスを通気 (bubble) する。

上配符液を、扱つた木鍋ガーゼからなる二重層のウェ に施す。ガーゼのウエブを、アクリル数ナトリウム器 後が中程度の圧力で統出する一選の稿下ノズル (drip nosales)の下を通す。 間形分として含要量は約50%で ある。ガーゼを連続したステンレス鋼ベルトの上に載せ て祝出ノズルの下を移動させる。アクリル包ナトリウム 密被の連続した無条を含むガーゼは。前配のベルトによ つて、流出ノズルから加速電子の服射を受けるステージ ョンへ達ばれる。電子製装量は、 B D D kVの電圧を供給 できるダイナミトロン (Dynamitron) 加速器である。アク リル歌ナトリウム蒋敬の蘇条を有するガーゼに、との電 子祭加速器から4メガラドの観査で照射する。電子級級 雌の下を通過させた後、含浸したその材料の水分を乾燥 するためにウェブを一選の乾集権上を通す。乾集した製 品は、含役された水影器性ポリマーの連続額条を備えた。 ガーゼ材料である。それは,失頻パツド,かむつ。外科 用包帯及び類似用品の吸収層として有用である。

実施例 2

との実施例では、万法は実施例1で記載した方法と類似するが、未かくて厚みのある金融合(through-bonded)

1 1

リントロールを用いて、ドレリッと(Drelich)により米 国特許 4.0 8 4.0 3 3 号に述べられた方法と類似の方 法によつて行う。ブリントロールには、探さ約0.0 2 イ ンテ(0.0 5 cm)で直径的0.0 5 インテ(0.1 3 cm)の 関係をおいた細かい円い凹みの模様が関つており、ひと の練り返し模様には各方向に精確に大個の凹みがある。 含是量(固体新準)は約5 0 多である。ブリントしたワ エブに 4 メガラドの銀量でダイナミトロン電子器加速器 で照射した後、乾燥する、製品は外科用包帯や類似の製 品の吸収性層として有用な吸収性布はくである。

奥施例 4

不験布で約8 オンス/平方ヤード(約2 7 1 タ/ 元)の で で の ものを使用する。 この布はくは、約2 5 重量 5 の の レーロンスナーブル戦権と約7 5 5 の 木材パルブ酸 機を 合んでいる。 (この布はくは、リロイア (Lileia) 数ほかにより米国特許第5.6 6 5.2 5 8 号により詳細に配数されている。) 実施例1 に記載したアクリル酸ナトリウム 潜液を、前記布はくの選続したウェブの一面に数細な質器で控え目に施す。 合長量(固形分基準) は約2 0 重量 5 である。実施例1 にかけるように、このウェブをダイナミトロン電子酸加速器の下を通して4 メガラドの課金で照射する。 次いでウェブを一組の乾燥物の上を通す。

乾燥した製品は、一面が良い架さまで水影機性ポリマーが含度されている吸収性パッドである。との製品は、パンティー保護体 (ahieida)や類似の生理用保護用品に二次加工するのに特に有用である。との製品は、含度された表面がからだに接触しないで着用できるように設計されよう。

实施例 3

プリント結合で無孔の (print-bended, non-apertured)レーヨン不級布で重量 6 0 0 グレーン/平方ャード (4 7 タ/m²) のものからなる連続したウエブであつて、米国特許第 5,7 0 5,6 8 8 ラの一般的な記載にしたがつて製造されたウエブに、実施例 1 に配載した方法と類似の方法によつて、実施例 1 のアクリル銀ナトリウム搭数をプリントする。プリントは影類プ

1 2

奥施例 5

0.02 モル の の テトラエチレン グリコールジア クリレートを 水帯 液に 加えた以外は、 実施例 1 を 繰り返す。 製品は 失 繋 ペッド や 類似の 用品の 吸収性 層 として 有用 な 扱収性 布 はく で ある。

実施例 6

使用する酸がアクリル酸とメタクリル酸の50/50 (モル/モル)の混合物であり、放射額益を約5-1/2メガラドに高めた以外は、実施例1を繰り返す。との 吸収性製品は失類パッドや類似の用品の吸収性層として 有用である。

実施例 7

10 モルラの水酸化ナトリウムを水酸化カルシウムで 賃を換えた以外は実施例1を繰り返す。吸収性製品は失 類パッドや類似の用品の吸収性層として有用である。

国際調査報告

AND DESCRIPTION OF PETRIS R. 1 . 2691

			International Application No. PCT/I	15 A - 1 - 263
		IN DF EUBJECT MATTER (4 persons cipe		
INTL.	LAG	TE 13/16	MINNEY CLEENINGERS AND IPC	
us. c	:1. 42	8/198		
H. FILLOW	BRARG		entation Secretary	
CleanAcate	a Series		Classification Symposis	
ุ บร			2408	
		128/284, 287, 290P, 290R 204/159.22, 159.23, 159.24		
		427/440256		
		Documentation Searches differ	тил мантин Оосиманиция	
	<u> </u>	se the Extent that such Cocomes	is are included in the Floride Searched .	
			•	
		NONE.		
M. BOCUI		ORSIDERED TO BE RELEVANT :-	programs. of the relevant names of	Assevant to Claim No. 14
×		A, 3,090,736, Publish		
	05,	col. 3, lines 28-4		7, 8, 9, 13, 14
x	US,	4, 3,686,024, Publish	ed 22 August 1972,	1, 2, 3, 4,
		see col. 2, 3, NAM	KEE ET AL	7, 8, 9, 13, 14
x	US,	4,192,727, Publish see col. 7, lines	ed 11 March 1980,	1, 10, 11,
ĺ		lines 32-58, col.	18, Table VI, MARD	12, 13, 14
x ·	US, 1	4, 3,901,236, Publish see col. 5, lines	59-63, col. 6,	5, 6, 7, 10-12
.		lines 11-19, col. line 14, ASSARSSON	6, line 51- col. 7, ET AL	
x	US,	4,008,353, Publish see col. 4, lines	ed 15 Pebruary 1977, 52-55, GROSS ET AL	1
×, *.	us, I	A, 4,232,674, Publish MELICAN	ed 11 November 1980,	1 .
A .	ປຣ , J	A, 4,024,040, Publishe PHALANG	ed 17 May 1977, AS ET AL	1
		Cried decomments: 11	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
A SECURE	m deficie	of the general state of the set	"P" deductions published poor to the its on or other the polarity date chalms	vjernetlanni filing date irei
filles as	-	hat published on or after the international	Ther detures subtises as an a	s ter the intersetional All
He In Hi	-	or assets) reason other than these referred Departes	Their decument published as or of date or prestry date and red in as but called to understand the print the invention	after with the application,
OCLAY M	ent referris	ng to an aral disclosury, yes, economics as	"A" document of particular relevance	
V. CERTIF				
Jose al the	Actual Co.	neletion of the International Bearth T	Date of Malling of this Intersectional Se	erch Report 1
Ll Aug	ust :	1981	1 8 AUG 1981	
ALE PERSONNEL	Leavelon	Acthorny 1	Signature of Authorized Officer 10	I wheel
ISA/US			Michael W. Ball	o whater
PCTOSA	710 (144.1	ed enzeti (Delpher 1977)		